

WIM FLEX

ВИСОКОЕЛАСТИЧНА КЛЕЙОВА СУМІШ

- Класифікація C2TE відповідно до PN-EN 12004
- Для застосування на терасах, балконах і фасадах
- Для застосування на підлогах з підігрівом
- Для плитки великих розмірів
- Товщина шару до 10 мм
- Морозостійка, водостійка

■ ЗАСТОСУВАННЯ:

Тонкошарова клейова суміш для укладання керамічної, керамогранітної і клинкерної плитки будь-якого розміру і поглинаючої здатності всередині і назовні приміщень. Може також застосовуватись для укладання плитки на гіпсокартонні стіни, підлоги з встановленим підігрівом, на належним чином виконаних і сухих гідроізоляційних покриттях в душових кабінах, на терасах, балконах і в басейнах. Також може застосовуватись для укладання каменю, стійкого до дії вологи і зміни кольору. Для укладання мармуру рекомендується тільки клейова суміш на основі білого цементу.

■ ОСНОВА:

WIM FLEX рекомендується для застосування на кожній дозрілій, міцній, рівній і стійкій, несучій, чистій основі, такий як бетон, пористий бетон, цементна ґрунтівка для підлог, ангідридова стяжка, гіпсова, цементна або цементно-вапняна штукатурка, гіпсокартонні та гіпсоволоконні плити, а також однорідні, рівні стіни з заповненими швами. Клейова суміш може застосовуватись на затверділій і висохлій гідроізоляції, виготовленої з продуктів WIM РІДКА ПЛІВКА і WIMOLASTIC – ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТЕРАСИ. Також призначена для укладання плитки на старих але міцних керамічних і малярних покриттях і тераццо. Основа повинна бути чиста, без пилюки, бруду і інших речовин, що погіршують зчеплення, а також не може бути замерзлою.

Кінцева вологість основи перед укладанням керамічної плитки повинна становити для:

- Ангідридової основи < 0,5%
- Гіпсової штукатурки < 1%
- Бетону і цементної стяжки < 4%
- Цементної або цементно-вапняної штукатурки < 4%

■ ГРУНТУВАННЯ:

- Пористий бетон необхідно ґрунтувати ЗАКРІПЛЮЮЧО-ГРУНТУЮЧИМ ЗАСОБОМ і залишити до повного висихання
- Ангідридові стяжки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні та гіпсоволоконні плити необхідно ґрунтувати ГРУНТІВКОЮ.
- Основи низької якості, нестійкі основи необхідно зміцнити нанесенням ЗАКРІПЛЮЮЧО-ГРУНТУЮЧОГО ЗАСОБУ.
- На плити з деревопродуктів, стару глазур і міцні акофарбові покриття необхідно нанести контактну суміш WIM Контактна суміш.
- Немає необхідності ґрунтувати бетон та інші мінеральні основи з вирівнюною, низкою поглинаючою здатністю.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

У відміряну кількість чистої, холодної води всипати вміст мішка і ретельно розмішувати за допомогою електричного низькооборотного міксера поки маса не стане однорідною. Почекати приблизно 5 хвилин і знову ретельно розмішати. Плоскою стороною гладилки, сильно притискаючи до основи, нанести тонкий шар, а потім товстіший і розподілити зубчастою гладилкою, установленою під кутом 55°–65° відносно основи. Розмір зубів гладилки повинен відповідати розміру плитки і місцю її укладання. Чим більша плитка, тим більшою повинна бути висота зуба. На підлозі клей розподіляти гладилкою з зубом висотою щонайменше 8 мм. Плитки укладати виключно на щойно нанесену суміш, притискаючи їх до гребінчастого шару і, злегка пересуваючи, встановити в потрібному положенні. Обов'язково дотримуватись часу відкритої витримки. Уникати проведення робіт при попаданні великої кількості сонячних променів, під дощем і при сильному вітрі. Плитку і шви очистити до повного висихання клею. Шви розшивати після затвердіння клейової суміші.



■ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

при температурі +23°C (±2) і вологості повітря 50% (±5)

Склад: суміш цементу, мінерального наповнювача і модифікуючих добавок.

Температура застосування (повітря і матеріалів): від +5°C до +25°C

Пропорції змішування: приблизно 6,25 – 6,75 л води на 25 кг клею (приблизно 0,25 – 0,27 л води на 1 кг клею)

Час дозрівання: 5 хвилин

Час для використання суміші: приблизно 4 – 6 годин

Час відкритої витримки: мін. 45 хвилин

Час для корекції: мін. 30 хвилин

Готовність до пілих навантажень: після приблизно 24 годин

Готовність до розшивання швів:

стіни: 4 – 8 годин

підлога: після приблизно 24 годин

Стойкість до температури: від -30°C до +70°C

Максимальна товщина шару суміші: 10 мм

Міцність зчеплення: клас C2TE (≥ 1 Н/мм²)

■ ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

Плитка з розміром сторін до 10 см

висота зуба 4 мм

приблизно 1,6–2,0 кг/м²

Плитка з розміром сторін 20 – 25 см

висота зуба 6–8 мм

приблизно 3,0–4,0 кг/м²

Плитка з розміром сторін понад 30 см

висота зуба 8–12 мм

приблизно 4,0–6,0 кг/м²

■ ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ:

Водю безпосередньо після роботи. Затверділу суміш видалити механічним способом.

■ УПАКОВКА:

мішки ALU PACK – 5 кг

мішки паперові – 25 кг

■ СКЛАДУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

На піддонах, в оригінальних заводських і непошкоджених упаковках, в сухому місці.

Оберігати від вологи.

■ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

WIM FLEX БІЛИЙ

15

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

ВИСОКОЕЛАСТИЧНА БІЛА КЛЕЙОВА СУМІШ

- Класифікація C2T відповідно до PN-EN 12004
- Для застосування на терасах, балконах і фасадах
- Для застосування на підлогах з підігрівом
- Для плитки великих розмірів
- Товщина шару до 10 мм
- Морозостійка, водостійка

■ ЗАСТОСУВАННЯ:

Тонкошарова клейова суміш для кріплення керамічної, гресової і клінкерної плитки кожного формату і намокальності, всередині і назовні приміщень. Особливо рекомендується для монтажу натурального каменя (напр. мармуру, граніту, травертину), навіть ясного кольору. Суміш не створює ефекту посіріння поверхні каменю, але її не слід застосовувати для каменів, чутливих на деформацію і профарбування під впливом вологи. В такому випадку необхідно застосовувати швидкотвердіючі клеї, а в виняткових випадках, навіть безводні клеї. Суміш може застосовуватись для приклеювання плитки на стінах з гіпсокартонних плит, «тепліх підлог», на відповідно виготовлених і висохлих гідроізоляційних покриттях в душових, на терасах і в басейнах.

■ ОСНОВА:

WIM FLEX БІЛИЙ рекомендується для кожної рівної, дозрілої, міцної, чистої основи, здатної витримати необхідне навантаження, тобто бетону, пористого бетону, цементної основи для підлоги, ангідритної наливної підлоги, гіпсової, цементної або цементно-вапняної штукатурки, гіпсокартонних і гіпсоволоконних плит, а також однорідної цегляної кладки з повними швами. Клейова суміш може застосовуватись на затверділому і висохлому водонепроникному ущільненні, виготовленому з продуктів WIM: РІДКА ПЛІВКА (PŁYNNĄ FOLIĄ) і WIMOLASTIC — ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТЕРАСИ. Призначена також для укладання плиток на старих, але міцних керамічних, малярних покриттях і тротуарній плитці. Основа повинна бути чистою від пилу і всіх інших речовин, що зменшують адгезію, а також не може бути замерзлою.

Кінцева вологість перед укладкою керамічної плитки повинна складати для:

- Ангідритової основи < 0,5 %
- Гіпсової штукатурки < 1 %
- Бетону і цементної наливної підлоги < 4 %
- Цементної і вапняно-цементної штукатурки < 4 %

■ ГРУНТУВАННЯ:

- Пористий бетон слід заґрунтувати ЗАКРІПЛЮЮЧО-ГРУНТУЮЧИМ ЗАСОБОМ і залишити для повного затвердіння або нанести на його поверхню мінімальної товщини шар рідкої клейової суміші за один день до укладання плитки.
- Ангідритові наливні підлоги, гіпсову штукатурку, гіпсокартонні і гіпсоволоконні плити необхідно заґрунтувати ЗАКРІПЛЮЮЧО-ГРУНТУЮЧИМ ЗАСОБОМ.
- Основу з низькою якістю, малою стабільністю необхідно зміцнити при допомозі ЗАКРІПЛЮЮЧО-ГРУНТУЮЧОГО ЗАСОБУ.
- На старе глазуроване покриття і міцне лакофарбове покриття слід нанести проміжне контактне покриття.
- Немає необхідності ґрунтувати гідроізоляційну основу, а також бетон і іншу мінеральну основу з однорідною, невисокою поглинальною здатністю.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

До відміряної кількості чистої, холодної води висипати вміст мішка і старанно перемішати при допомозі дреля з мішалкою, так щоб утворилась маса з однорідною консистенцією. Почекати приблизно 5 хв. і повторно старанно перемішати. Плоскою стороною гладилки, міцно притискаючи до основи, нанести тонкий шар, після чого нанести товстіший шар і розмазати зубчатою гладилкою, тримаючи її під кутом 55° – 65° до основи. Величина зубців залежить від розміру плиток і місця їх монтажу. Чим більша плитка, тим більша висота зубців. На підлозі клей слід розмазувати гладилкою з висотою зубців не менше 8 мм. Плитку слід укладати виключно на новонанесенний розчин, притискаючи її до гребінчастого шару і делікатно пересуваючи, встановити в необхідному положенні. Обов'язково дотримуватись відкритого часу. Уникати виконання робіт при інтенсивному сонячному світлі, під дощем і при сильному вітрі. Плитки і шви слід очистити перед повним засиханням клею. Розшивку швів виконати після затвердіння клею.



■ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

при температурі +23°C (±2) і вологості повітря 50% (±5)

Склад: суміш цементу, мінерального наповнювача і модифікуючих засобів.

Температура застосування (повітря і матеріалів): від +5°C до +25°C

Пропорція змішування: прил. 6,50 – 6,75 л води : 25 кг клею (прил. 0,26 – 0,27 л води на 1 кг клею)

Час дозрівання суміші: 5 хвилин

Час придатності розчину (використання): прил. 4 – 6 год.

Час утворення кірки: не менше 45 хвилин.

Час коригування: не менше 30 хвилин.

Можливість охолодження: прил. через 24 год.

Можливість розшивки швів:

для стіни: 4 – 8 год.

для підлоги: прил. через 24 год.

Стійкість до температури: від -30°C до +70°C

Мінімальна товщина шару розчину: 2 мм

Максимальна товщина шару розчину: 10 мм

■ ОРІЕНТОВНА ВИТРАТА:

Плитка з розміром сторін до 10 см

висота зуба 4 мм

приблизно 1,6–2,0 кг/м²

Плитка з розміром сторін 20 – 25 см

висота зуба 6–8 мм

приблизно 3,0–4,0 кг/м²

Плитка з розміром сторін понад 30 см

висота зуба 8–12 мм

приблизно 4,0–6,0 кг/м²

■ ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ:

Водю безпосередньо після роботи. Затверділу суміш видалити механічним способом.

■ УПАКОВКА:

Паперові мішки 25 кг

■ СКЛАДУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

На піддонах, в оригінальних заводських і непошкоджених упаковках, в сухому місці.

Обережати від вологи.

■ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

WIM FLEX САМОРОЗЛИВНИЙ

ВИСОКОЕЛАСТИЧНА, ТОВСТОШАРОВА КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

- Класифікація C2E відповідно до PN-EN 12004
- Для застосування на терасах, балконах і фасадах
- Для застосування на підлогах з підігрівом
- Для плитки великих розмірів
- Товщина шару до 20 мм
- Морозостійка, водостійка



■ ЗАСТОСУВАННЯ:

Товстошарова саморозливна клейова суміш для укладання керамічної, керамогранітої і клинкерної плитки на горизонтальних поверхнях всередині і назовні приміщень. Особливо рекомендується для укладання плит і плиток великих розмірів. Може також застосовуватись для укладання плит з натурального, стійкого до дії води і знебарвлення каменю великих розмірів. Напіврідка консистенція запобігає появі повітряних порожнин під облицюванням і забезпечує повне прилягання до поверхні. Рекомендується для укладання плитки на терасах і балконах, а також на підлогах павільйонів, складів і торгових площ, які перебувають під великим навантаженням.

■ ОСНОВА:

WIM FLEX САМОРОЗЛИВНИЙ рекомендується для застосування на кожній дозрілій, міцній, рівній і стійкій, несучій, чистій горизонтальній основі такої, як бетон, цементна ґрунтівка для підлог, цементна і ангидридова стяжка, гіпсоволоконні плити. Суміш може застосовуватись на затверділій і висохлій гідроізоляції, виготовленої з продуктів WIM РІДКА ПЛІВКА і WIMOLASTIC – ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТЕРАСИ. Також призначена для укладання плитки на старих але міцних керамічних покриттях і тераццо. Основа повинна бути чиста, без пилюки, бруду і інших речовин, що погіршують зчеплення, а також не може бути замерзлою.

Кінцева вологість основи перед укладанням керамічної плитки повинна становити для:

- Ангидридової основи < 0,5 %
- Бетону і цементної стяжки < 4 %

■ ГРУНТУВАННЯ:

- Ангидритові стяжки, гіпсоволоконні плити необхідно заґрунтувати ГРУНТУВКОЮ.
- Основи низької якості, нестійкі основи необхідно зміцнити нанесенням ЗАКРІПЛЮЮЧО-ГРУНТУЮЧОГО ЗАСОБУ.
- На стару теракоту і міцні лакофарбові покриття нанести контактну суміш.
- Немає необхідності ґрунтувати гідроізоляційні основи, а також бетон та інші мінеральні основи з вирівнююю, низькою поглинаючою здатністю.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

У відміряну кількість чистої, холодної води всипати вміст мішка і ретельно розмішувати за допомогою електродрилі з міксером поки маса не стане однорідною. Почекати приблизно 5 хвилин і знову ретельно розмішати. Суміш з напіврідкою консистенцією вилити і, з допомогою відповідної гладилки, бажано з півкруглими зубами, розподілити по поверхні основи. Розмір зубів, що забезпечить повне прилягання плитки, повинен відповідати розміру плитки і нерівностям основи. Чим більша плитка, тим більшою повинна бути висота зуба. Плитки укладати на свіжонанесену суміш, притискаючи їх до гребінчастого шару і, злегка пересуваючи, встановити в потрібному положенні. Обов'язково дотримуватись часу відкритої витримки. Уникати проведення робіт при попаданні великої кількості сонячних променів, під дощем і при сильному вітрі. Плитку і шви очистити до повного висихання клею. Шви розшивати після затвердіння клейової суміші.

■ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

при температурі +23°C (±2) і вологості повітря 50% (±5)

Склад: суміш цементу, мінерального наповнювача і модифікуючих добавок.

Температура застосування (повітря і матеріалів): від +5°C до +25°C

Пропорції змішування: приблизно 5,25 – 6,0 л води на 25 кг клею (приблизно 0,21 – 0,24 л води на 1 кг клею)

Час дозрівання: 5 хвилин

Час для використання суміші: приблизно 3–4 години

Час відкритої витримки: мін. 30 хвилин

Час для корекції: мін. 30 хвилин

Готовність до піших навантажень: приблизно після 24 годин

Готовність до розшивання швів: приблизно після 24 годин

Стійкість до температури: від -30°C до +70°C

Мінімальна товщина шару суміші: 2 мм

Максимальна товщина шару суміші: 20 мм

Міцність зчеплення: клас C2E (≥ 1 Н/мм²)

■ ОРІЕНТОВНА ВИТРАТА:

Плитка з розміром сторін 20 – 25 см

висота зуба 6–8 мм

приблизно 3,0–4,0 кг/м²

Плитка з розміром сторін понад 30 см

висота зуба 8–12 мм

приблизно 4,0–6,0 кг/м²

■ ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ:

Водю безпосередньо після роботи. Затверділу суміш видалити механічним способом.

■ УПАКОВКА:

Паперові мішки 25 кг

■ СКЛАДУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

На піддонах, в оригінальних заводських і непошкоджених упаковках, в сухому місці. Оберігати від вологи.

■ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.